

Серия базовых красок на основе полиакрилата **FOLCO® AQUAFLEX BOARD**

Область применения

Методы срабатывания: флексографская печать, глубокая печать

Материалы печатной основы: Белые и бурые целлюлозные и макулатурные лайнеры и картоны, (не)мелованные бумаги для пакетов и мешков и др

Свойства

- Высокий глянец, яркие и насыщенные цвета
- Четкость отпечатка
- Быстрое высыхание
- Великолепная адгезия
- Высокая стойкость к мокрому и сухому истиранию
- Легкая очистка валов

Характеристики

Вязкость при поставке: 30-55с (20°C, DIN чаша 4 мм)

Уровень pH: 8,0 – 9,3

Базовый ассортимент

15110-007 FOLCO BOARD 30214 CYAN

15110-008 FOLCO BOARD 20215 MAGENTA

15110-009 FOLCO BOARD 10015 YELLOW

15110-010 FOLCO BOARD 80007 BLACK

15110-011 FOLCO BOARD 22022 WARM RED

Дополнительные продукты по запросу заказчика.

Добавки

Ускоритель высыхания – смесь изопропанол/вода (50/50);

Замедлитель высыхания - FOLCO RETARDER 3040;

Пеногаситель - 15380-010 FOLCO ANTIFOAM 5270.

Указания по работе с добавками см. в соответствующих листах технической информации.

Печать на упаковке пищевых продуктов

При печати по упаковке пищевых продуктов следует соблюдать положения Постановления ЕС №1935/2004. Отдельные продукты серии удовлетворяют предъявляемым требованиям

документа. Проверка на пригодность краски для достижения требуемых свойств остается за производителем конечного печатного продукта.

Рекомендации по применению

Перед использованием тщательно перемешать.

Рабочая печатная вязкость устанавливается добавлением воды. Рекомендуемая печатная вязкость 1825с (DIN 4, 22-23 оС).

Рекомендовано использование автоматического миксера.

Перед началом работы необходимо убедиться в достаточной мощности печатной машины в отношении сушки.

Конечные свойства печати достигаются после полного высыхания краски.

Очистка

Не останавливайте вращение анилокса в течение всего тиража. Очистку красочной системы, валов и печатных плат рекомендуется проводить, не допуская высыхания краски. Очистку проводить водой. В случае подсыхания краски использовать специальные щелочные моющие средства или мыльный раствор.

Хранение

При температуре от 5°С до 25°С. Гарантийный срок хранения продукта 12 месяцев в закрытой заводской таре.

Загрязнение и разбавление ухудшают качество продукта, поэтому перед использованием красок, а также их остатков из уже вскрытой ёмкости следует проверить их на пригодность.

Указания по безопасности

При обращении с краской обязательно учитывать указания листа безопасности соответствующего продукта.

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

