

Краска для ролевой печати с горячей сушкой THW TYPE



Применение:

THW была изготовлена с использованием быстросохнущих модифицированных полимерных компонентов, которые обладают превосходной текучестью и высыханием на легкомелованной бумаге (LWC). Хорошо подходит для печати высококачественных книг, рекламы DM, цветных газет, брошюр и журналов на ролевой печатной машине с горячей сушкой (HeatSet).

Характеристики:

- Насыщенная пигментация;
- Отличная скоростная печать и стабильность;
- Подходит для всех типов ролевых машин;
- Быстро сохнет, не пылит;
- Отличная печатная стабильность и перенос в течение длительного времени;
- Отличная адаптивность к воде, быстрый баланс краска-вода и за счет этого снижение отходов на приладке;
- Яркие цвета и превосходная точность растровой точки

Технические данные:

| Цвет | Липкость | SR | Образование пленки на красочных валах (час\25°C) |
|---------|----------|-------|--|
| Magenta | 5-6 | 21-22 | ≥100 часов |
| Yellow | 5-6 | 21-22 | ≥100 часов |
| Cyan | 5-6 | 21-22 | ≥100 часов |
| Black | 5-6 | 21-22 | ≥100 часов |

Липкость: 400 R.P.M., 1 Minute, при 32°C.

Текучесть / Fluidity(SR): Parallel plate viscometer—60's(radius value)/25°C

Вискозиметр с параллельными пластинами – 60'с (радиус)/ 25°C

Время образования пленки / Skinning time: при 25°C, Влажность :65%

Свойства:

| | непрозрачность | свет | кислота | щелочь | вода | Спирт |
|---------|----------------|------|---------|--------|------|-------|
| Magenta | So | 5 | - | - | + | - |
| Yellow | T | 3 | + | + | + | + |
| Cyan | So | 8 | + | + | + | + |
| Black | O | 8 | + | + | + | - |

| | |
|---|---|
| Глянец на бумаге | 5 |
| Закрепление на бумаге | 4 |
| Высыхание с помощью горячей сушки | 7 |
| Стойкость к истиранию | 4 (в зависимости от типа бумаги, ее качества/влажности) |
| Быстрая последующая обработка | 5 |
| Совместимость с глянцевой легкомелованной бумагой | Хорошая |
| Совместимость с немелованной бумагой/картоном | Хорошая |
| Замечание: | |
| Стойкость к свету: 1 неделя → 8 отличные | |
| Печатные характеристики: 1 неделя → 7 отличные | |
| Хорошая стойкость: + | |
| Непрозрачность: o = непрозрачный / so= частично прозрачный / t = прозрачный | |

Срок годности: 3 года

Примечание: может использоваться и более чем через 3 года, если технические параметры при тестировании в норме. Тех. параметры замерены в лаборатории и носят только справочный характер.

Производитель

TIANJIN ANGEL CHEMICALS GROUP CO.,LTD (Китай)

Все вышеприведенные данные были получены в ходе лабораторного тестирования и являются лишь общей информацией, которые нельзя использовать для сравнения с параметрами красок от других производителей, поскольку тестирование их красок производилось в других лабораторных условиях.



[Введите текст]

МОСКВА

(495) 221-84-64

moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ

(812) 740-13-29

spb@poligraph.club

ТУЛА

(4872) 79-09-16

tula@poligraph.club

ТВЕРЬ

(4822) 788-077

tver@poligraph.club

КАЗАНЬ

(843) 528-05-89

kazan@poligraph.club